



Carbolin

Защитная лазурь на основе карболинеума для наружных деревянных поверхностей




| Цвет | Доступные позиции | | | |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | Кол-во на палете | 84 | 50 |
| | Единица упаковки | 2 x 5 л | 10 л | 30 л |
| | Тип упаковки | канистра жест. | канистра жест. | канистра жест. |
| | Код упаковки | 05 | 10 | 30 |
| | Арт. № | | | |
| naturbraun / натуральный коричневый | 2015 | ■ | ■ | ■ |

Расход

~ 100 мл/м² на один слой



Область применения



- Деревянные элементы без сохранения линейных размеров (например, изгороди, фахверк, навесы для автомобиля, деревянная обшивка)
- Для обработки старой и новой древесины

Свойства



- Атмосферостойкость и стойкость к ультрафиолету
- Обладает водоотталкивающими свойствами
- Защита от проникновения антигололедных солевых реагентов

Технические параметры продукта

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Плотность (20 °C) | ~ 1,02 г/см ³ |
| Запах | характерный слабый естественный запах |
| Степень блеска | шелковисто-матовая |

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты

➤ **Holzschutz-Grund* (2046)**




* Соблюдать осторожность при работе с биоцидными продуктами.
Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!

Подготовка к выполнению работ

- **Требования к обрабатываемой поверхности**
Деревянные элементы с ограниченным сохранением и без сохранения линейных размеров: влажность древесины макс. 18 %
- **Подготовка поверхности**
Полностью удалить загрязнения, жир и старые непрочные покрытия.

Порядок применения



- **Условия применения**
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +25 °C
- Перед применением тщательно перемешать.
Равномерно нанести материал кистью или распылением.
После высыхания при необходимости нанести 2-й слой.
Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

Указания по применению

При необходимости выполнить древесину, подверженную поражению грибками, пропитать продуктом Remmers Holzschutz-Grund*. (* Соблюдать осторожность при работе с биоцидными продуктами. Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!)

- **Высыхание**
~ 4 часа при 20°C и относительной влажности воздуха 65 %.
Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.
- **Разбавление**
Продукт готов к применению


Рабочий инструмент / очистка



Кисть с искусственной щетиной, распылительный инструмент

Рабочий инструмент и возможные загрязнения очищать сразу в свежем состоянии водой.
Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 36 месяцев.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Средства индивидуальной защиты

При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с пылевым фильтром P2 и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.



Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.